

Tehničke specifikacije LOTOS GRAFITNA MAST

ISO 6743-9 L-XAAHB2/3 · DIN 51502/51825 OGF2/3D-20

Grafitna mast je kalcijeva mast koja sadrži grafit te je namijenjena za podmazivanje opruga, vijaka, lanaca, zupčanika, mjenjača s otvorenim i pužnim prijenosima kao i drugih teško opterećenih mjesta trenja u rasponu temperatura od -20 °C do + 60 °C. Mogla bi se koristiti kao mast u tijeku sastavljanja raznih dijelova. Nije određena za podmazivanje valjkastih ležajeva te preciznih strojeva ili mehanizama.

SVOJSTVA:

- smanjuje istrošenost i trenje
- štiti od korozije
- može se koristiti u radionicama kao i u domaćinstvu
- posjeduje širok raspon radne temperature od -20°C do +60 °C
- posebno se preporuča za mjesta pod velikom prašinom, u kontaktu s vodom, visokog pritiska te mjesta s poprečnim čišćenjem.

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Penetracija nakon pritiska na temp. od 25 °C	250	1/10mm
2.	Točka kapanja, min	77	°C
3.	Ispitivanje korozije na bakrenoj ploči na 100°C/3h	Izdržava	--

PAKOVANJA:

250ml, 420ml, 0,85kg, 10kg, 17kg, 40kg, 180kg

