

Tehničke specifikacije LOTOS LITHIUM LT 43

ISO 6743-9 CCHA-1 (LT-41), CCHA-2 (LT-42), CCHA-3 (LT-43)
DIN 51502/51825 K1K-20 (LT-41), K2K-20 (LT-42), K3K-20 (LT-43)

LT -4 je kalcij-litijeva mast dobivena od visoko rafiniranog mineralnog ulja, litijeva sapuna i masnih kiselina te obogaćenih aditiva, namijenjena za podmazivanje kotrljajućih ležajeva koja rade u normalnim uvjetima rada. Može biti korištena za podmazivanje kliznih ležajeva, umjetnih zglobova te raznih mjesta trenja. Raspon temperature je između -20°C i +120 °C.

SVOJSTVA:

- smanjuje istrošenost i trenje
- štiti od korozije
- može se koristiti u radionicama kao i u domaćinstvu
- posjeduje širok raspon radne temperature od -20°C do +120 °C

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST			JEDINICE
		LT - 41	LT - 42	LT - 43	
1.	Penetracija nakon pritiska na temp. od 25 °C	310-340	265-295	220-250	1/10mm
2.	Točka kapanja, min	170	175	180	°C
3.	Ispitivanje korozije na bakrenoj ploči na 100°C u 3 h, max	1			stupanj korozije

PAKOVANJA:

LT – 41: 180 Kg

LT – 42: 180 Kg

LT – 43: 250ml, 500ml, 0,85kg, 5 kg, 10kg, 17kg, 40kg, 180kg

